

Pro Filler® (tmel)

B617

ÚČEL POUŽITIA A POPIS

- PRO FILLER® (B617) je spojovací prostriedok na báze vody.
- PRO FILLER® (B617) je v vhodný pre parkety a korkové podlahy, zvlášť na vytmelenie fúg alebo škár, ktoré vznikli pri ukladaní.
- PRO FILLER® (B617) sa dá spracovať veľmi jednoducho, nezanecháva žiadne zvyšky, dá sa vynikajúco obrúsiť, schne veľmi rýchlo.
- PRO FILLER® (B617) je bezfarebný a neutrálny, čo sa týka zápachu.
- Vďaka dobrej stabilite kovového kopolyméru nezožltne a neodlupuje sa.
- Predajné jednotky: 6 x 1 litrový kanister
2 x 5 litrový kanister

PRÍPRAVA PLOCHY A SPRACOVANIE

- Pred použitím kanistrom dobre zatrepať.(premiešať)
- Nie je potrebné riedenie.

Použitie

- Pri aplikovaní nesmie teplota miestnosti pri podlahe byť pod 12°C a vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 85%.
- Na novej alebo starej parketovej podlahe sa najprv musí uskutočniť základné brúsenie (zrno 24-36). Potom sa urobí ďalšie brúsenie (zrno 50-60). Následne sa parketová podlaha vytmelí prostriedkom PRO FILLER®.
- Podľa toho, akú konzistenciu tmelovacej hmoty chceme, by sa mala brúsna múčka z predchádzajúceho brúsenia (zrno 100-120) podľa potreby zmiešať s PRO FILLER® (B617). Tmeliaca hmota sa potom nanáša špachtľou, pričom sa majú veľké trhliny tmeliť dvoma pracovnými postupmi čiže 2-krát.
- Nakoniec sa uskutoční jemné brúsenie (zrno 100-120).
- **DÔLEŽITÉ:** Keby sa podlaha mala olejovať, poraďte sa prosím s našim technickým oddelením predaja.

Čistenie pracovného náradia

- Takto chránime životné prostredie:
- Po nanášaní treba všetky pracovné nástroje starostlivo v nejakej nádobe s trochu vody oplachovať.
 - Nechajte ich dobre uschnúť.
 - Vodu nechajte odparovať sa.
 - Usadený kal odstrániť do smetníka.
 - Výrobok treba po použití dobre uzavrieť.
 - Prázdny kanister treba náležite likvidovať. Zbytky výrobkov nevypustiť do odpadovej vody.

SUŠENIE

- Sušenie bezprašné: cca. 20 až 30 minút v závislosti od fúg.
- Ďalšie spracovanie (obrúsenie alebo dodatočná vrstva): po cca. 45 minútach za normálnych okolností.

SPOTREBA

- V závislosti od fúg, ktoré sa majú zatmeliť a pomeru miešania brúsnej múčky s prostriedkom PRO FILLER® (B617).

TRVANLIVOSŤ A USKLADNENIE

- Najmenej rok v originálnom balení.
- Po použití starostlivo zavrieť nádobu.
- Skladovanie výrobku v suchých, chladných a dobre vetraných miestnosti pri teplote priestoru aspoň 5°C.
- PRO FILLER® (B617) je citlivý na mráz.

VLASTNOSTI

Na báze vody



Rýchle schnutie



Nezanecháva žiadne zvyšky



Dá sa vynikajúco brúsiť



Nízka spotreba



TECHNICKÉ ÚDAJE	
URČENIE ÚČELU	Pojivo na tmelenie
TYP ŽIVICE	syntetická
KLASIFIKOVANIE AFNOR	Skupiny 1, trieda 7b2
HUSTOTA	1,02 (pri 20°C, podľa NFT 30020)
VISKOZITA	1300 centipoises
PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE	Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu môžete si u nás vyžiadať alebo si ju prezrieť na našej internetovej stránke www.blumor.de v rubrike EÚ karty z bezpečnostnými údajmi.
JEDNOZLOŽKOVÝ	Zmes s brúsnu múčkou
TRVANLIVOSŤ ZMESI	Len krátkodobá
ĎALŠIE SPRACOVANIE	Po cca. 45 minútach v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu.

Platné od: 19.02.2008

Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba si všímať ako nezáväzné odporúčania.

Zakladajú sa na našich doterajších skúsenosti z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa.

Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú platnosť všetky predtým vydané poznámkové kartičky, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19
D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/ 8579 404
Fax: 0681/ 8579 405
www.blumor.de



BLANCHON S.A.
28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com

Pre remeselníkov, ktorým záleží na kvalite