

Rhenocoll Stain Extra, Basisfarbe Natur

Špecifikácia:

Stredne hrubá vodou riediteľná lazúra, s vysokým obsahom sušiny, vodeodpudivá pre drevo v exteriéry ako aj v interiéry. Určená pre drevodomy, balkóny zábradlia, drevené fasády, pre záhradný nábytok, pergoly, ploty atď...

Lázura je paropriepustná spomaľuje prudké vysychanie dreva a tým zamedzuje praskaniu dreva a vytváraniu výsušných trhlín. Stain Extra má vysokú odolnosť voči UV žiareniu vďaka vysokému obsahu pigmentov. 100% ochrana. Náter zrovnáva nerovnosti, je šetrný voči životnému prostrediu s neutrálnym zápachom. Rýchlo schnúca.

Obzvlášť jednoduchá pre náterové systémy neodkvapkáva, nezateká ľahko je roztierateľný. Pri správnom postupe nevytvára tzv. tmavšie flaky ktoré vznikajú pri preteroch (prestrekoch).

Použitie:

Náter štetcom, valcom, striekanie Airmix, Airless.

Účinnosť:

Vybavená chemickou ochranou proti podľa EN 152.1 modrá hniloba, (IPBC a Permethrin) a EN113 proti hnilobe. Neobsahuje PCP. Lindan a zlúčeniny ortuti. Ochrana proti drevokaznému hmyzu je zabezpečená cez Permethrin.

Odtieň: Dub Svetlý, Borovica, Gaštan, Pínia, Vlašský Orech, Orech, atď...

Stupeň lesku: pololesk

Podklady pre náter: Všetky listnaté a ihličnaté dreviny

Náter: Odporúčame 2-3 nátery

Spotreba: cca. 50 – 80 ml/m² pre každý náter.

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max hodnota 130 g/L / hodnota je pri 13 g/L

BAuA Nr.: N-45993

Pokyny pre spracovanie:

Spracovanie: neriedený
Viskozita: 560 mPas, hustomer 6, 100 U/min
Riedidlo : voda
Čistenie: s vodou alebo riedidlom 140/1400
Čistenie nanášacích automatov: s vodou, po dlhších časových odstupoch napr. 2-3dni pred použitím dočistiť riedidlom.

Teplota pri spracovaní a zrení: nie pod 8° C (Materiál a teplota vzduchu)

Schnutie pri normovanej klíme: pri 20 °C a 65-75 % relatívnej vlhkosti vzduchu podľa hrúbky filmu môže byť od 30 do 120min. Po 4 hod. Možný ďalší náter.

Vlhkosť dreva: Meké dreviny max 25 % , tvrdé dreviny max.20%.

Skladovanie: V chlade, nesmie zamrznúť, v originálnom balení 1 rok.

Všeobecné pokyny:

Pred upotrebením vždy riadne premiešať. V žiadnom prípade nemiešať s produktami na báze organických rozpúšťadiel

Bod zápalu: žiadny

Označovanie:
N, Nebezpečný pre životné prostredie.

Bezpečnostné pokyny:

Pri práci dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti pri práci. Relevantné bezpečnostné dáta a pokyny nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.

Balenia: 2,5ltr., 5ltr., 10ltr., 20ltr. a 1000ltr. IBC

Servis:

Naše technické oddelenie Vám rado poradí v každom čase.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Tieto údaje nie sú záväzné a sú založené na praktických skúsenostiach, ako aj vykonávaní našich experimentov a nie sú zárukou vlastností v zmysle Najvyššej judikatúry Súdneho dvora. Odporúčame urobiť vlastné skúšky, pretože nemáme vplyv na rôznorodosť materiálov a ich spracovanie. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predošle vydané technické listy. Technický list je vydaný podľa najlepšieho vedomia a svedomia a našich znalostí.