

Solid'oil®

B620

Tvrдый Olejový Vosk High Solid

ÚČEL POUŽITIA A POPIS

- SOLID'OIL® BLANCHON je tvrdý olejový vosk na impregnáciu všetkých parketových a drevených podláh v interiéri. (Neodporúča sa pre exteriér.)
- SOLID'OIL® BLANCHON disponuje mimoriadnou krycou silou so slabým uvoľňovaním riedidla, čo umožňuje rýchlu a príjemnú aplikáciu.
- Vďaka vysokej koncentrácii je výrobkom SOLID'OIL® možná impregnácia len jednej vrstvy na všetkých bežných drevinách, Na mäkkých alebo silno savých drevinách sa odporúča naniesenie druhej vrstvy.
- Je k dispozícii v 8 základných farebných odtieňoch a 3 rozličných baliacich jednotkách. Jednoduchým miešaním sa dá vyrobiť množstvo farebných odtieňov - od prírodného až po čierny, rozličné drevené odtiene a široká paleta šedých odtieňov.
- Najzaujímavejšie efekty sa dosahujú na kefou zdrsnených drevinách, ktoré boli predtým ošetrené prípravkom ANTIK-VEREDELER, aby vyzerali staré, alebo moridlom.
- SOLID'OIL® dáva parketám prirodzené, teplé vyžarovanie a matný vzhľad jemne naolejovaných drevených plôch.
- Splňa Európsku normu EN 71.3 „Bezpečnosť pre hračky“.
- Jedinečné zloženie SOLID'OIL® ponúka interaktívne otvorenie pór drevených vlákien, tak že parketová podlaha je dôkladne impregnovaná a vyživovaná a je chránená proti prachu a vlhkosti.
- SOLID'OIL® sa dá aplikovať na všetky európske drevy a na väčšinu exotických drevin (pre ťažko schnúce druhy dreva ako Ipé, Iroko atď. viď § „POUŽITIE“).
- Naolejované parkety sa dajú ľahko čistiť a ošetriť. Pri silnom zaťažení by sa malo uskutočniť pravidelné čistenie a ošetrovanie. (viď § „OŠETRENIE“)

PRÍPRAVA PLOCHY

- Na nových alebo starých parketových podláh sa musí uskutočniť najprv základné brúsenie (zrno 24-36). Potom sa urobí dodatočné brúsenie (zrno 50-60) a nakoniec nasleduje jemné brúsenie so zrnom 80 alebo 100-120. (Obrúsenie schodov alebo parkiet viď *PRÍLOHA strana2).
- Na lepených parketách sa odporúča aplikácia prostriedku PRO FILLER® alebo HOLZKITTLÖSUNG na vytmelenie fýg - vyplnenie presne podľa farebného odtieňa. Viď „Technický popis“ týchto výrobkov.
- **DÔLEŽITÉ:** Zdrsnené drevy dávajú krajšie odtiene ako hladké dreva.
- Potom treba plochu starostlivo zbaviť prachu.
- Parketová podlaha musí byť úplne čistá a suchá (vlhkosť môže mať hodnotu max. 10%) a tiež musí byť zbavená stôp po vosku, čistiacich prostriedkoch alebo masnote. Nepoužívajte pracie prostriedky, zosvetľovače, bieliadla alebo čističe parkiet.
- Masné exotické drevy sa odmasťujú acetónom.

Prostriedky proti škodcom

- Aplikovať sa majú len výrobky, ktoré boli testované firmou BLANCHON (TRAIT'PLUS® MU).

Morenie a zušľachtenie

- Obrúsené parkety („obnažené“ drevo) sa môžu zafarbiť prostriedkom HOLZBEIZE BLANCHON (odtienie dreva, farebné odtiene alebo pastelové odtiene) alebo prostriedkom ANTIK-VEREDELER.
- **DÔLEŽITÉ:** Na drevinách, ktoré boli predtým morené, sa môže farebný odtieň časom zmeniť v závislosti od zaťaženia a opotrebenia. Aby sa docielila dokonalá trvanlivosť, musí sa ošetrovanie uskutočniť starostlivo a pravidelne.

SPRACOVANIE A POUŽITIE

Zmes

- SOLID'OIL® je hotový k používaniu: neriediť, pred použitím dobre zatrepáť.
- Pri teplote pod 12°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 85% by sa parkety nemali olejovať. Nenaniest' na drevo s vlhkosťou nad 10%. Aplikovať len v dobre vetraných priestoroch. Odstrániť rastliny a akvária z miestnosti, v ktorých sa aplikuje výrobok.
- Jemne naniesť jednu vrstvu SOLID'OIL® špachtľou, kefkou alebo krátkosrstým valčekom v smere vlákien dreva.
- S jednokotúčovou brúskou, vybavenou s béžovým padom rovnomerne vtrieť a leštiť. V rohoch a na okrajoch pracovať bavlnenou handrou rovnomernými kruhovými pohybmi.
- Tento pracovný postup vyrovná nanesenú vrstvu oleja a postará sa o to, aby konečná farba a konečný aspekt vašich parkiet sa docielili.

Zvláštne prípady:

- Na exotické alebo masné dreva treba najprv naniesť vrstvu prípravku PRIM'ÖL BLANCHON(*1), aby sa zabránilo prípadnému spomaleniu schnutia. Potom spracovať SOLID'OIL®, ako je hore popísané.
- Na parketové podlahy podobné lodnej palube takisto naniesť vrstvu PRIM'ÖL BLANCHON(*1) pred naolejovaním, aby sa fýgy izolovali. Potom spracovať SOLID'OIL®, ako je hore popísané.
- Pri silne savom dreve sa môže v nasledujúci deň naniesť druhá vrstva (Postup ako pri prvej vrstve).

Rada profesionála: Na ukončenie rýchle leštenie (brúška a nový béžový pad) dodá celému povrchu dokonale, perfektný finiš.

(*1) PRIM'ÖL BLANCHON je základný náter na základe syntetických živíc a izoluje vlákna drevin. Neblokuje póry dreva, tak že olejovanie s prípravkom SOLID'OIL® je potom možné.

Impregnácia
a zafarbenie len
jednou vrstvou

Vysoká odolnosť

Mimoriadna
plnivost'

Trvalá ochrana
proti prachu a
vlhkosti

Ideálna aplikácia
s výrobkom ANTIK-
VEREDELER

Neobmedzené
možnosti
dekorácie

Aplikácia v iba
jednej vrstve

Nevytvára skoro
žiadne zápachy

Jednoducho na
ošetrovanie, ľahko
sa dá oživiť



Solid Oil®

Čistenie pracovného náradia

- Ihneď po použití pracovné nástroje očistiť riedidlom FD VERDÜNNER alebo VERDÜNNER GERUCHSARM (málo zapáchajúce riedidlo).
- Zbytky sa nesmú dostať do odpadovej vody.
- **Pozor: namočené handry, pady a náradie ihneď po použití čistiť. Môžu sa alter uložiť do plechovej nádoby s vodou, namočiť (nebezpečenstvo samovznietenia). Handry alebo pady, ktoré sú nasiaknuté prírodným olejom, treba pred likvidáciou očistiť vodou (vyprat' a usušiť).**

SUŠENIE, VYTVRDZOVANIE A VYUŽITIE

- Bezprašné: cca. 2 hodiny.
- Sušenie alebo ďalšie spracovanie: po cca 12 hodín za normálnych podmienok.
- Opatrne pochádzny: po 4 hodinách za normálnych podmienok.
- Definitívne vytvrdzovanie: 8 - 10 dní.
- Použitie: Treba dbať o to, aby sa činilo niekoľko opatrení v prvých 10 dňoch (napr. nezakryť parkety ochrannou fóliou a nepoložiť koberec pred uplynutím 10 dní). Neposúvať ťažké kusy nábytku. Zbaviť prachu vysávačom alebo metlou (nepoužiť mokré handry.)
- Pod nohami stolov a stoličiek umiestniť vhodné ochranné zariadenia (filcové klzáky). Ak je to potrebné, zadržiava kvalitatívne vysokohodnotný lapač nečistôt pri vchode do miestnosti prach a kamienky. Na naolejovanom parkete nikdy nesmie stať voda alebo iná tekutina (kvetináčce dobre izolovať).

SPOTREBA

- Cca. 30-35 m² na liter a na jednu vrstvu.

TRVANLIVOSŤ A USKLADNENIE

- Najmenej 1 rok v zavretom originálnom balení.
- Po použití starostlivo zavrieť nádobu.

OŠETROVANIE A RENOVÁCIA

- Podrobné údaje k špeciálne ladenému ošetrovaciemu systému BLANCHON nachádzate v našom separátom „Návode na starostlivosť o podlahy, ošetrované olejom“.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
URČENIE ÚČELU	Impregnácia parkiet a drevených podláh
TYP ŽIVICE	Veľmi koncentrované, modifikované prírodné oleje.
KLASIFIKOVANIE AFNOR	Skupina 1, trieda 2b
HUSTOTA	0,95 (pri 20°C, podľa NFT 30020)
FLUIDITA	120 sekúnd (podľa NFT30014 CA č. 4 pri 20°C)
PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE	Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu môžete si u nás vyžiadať alebo si ju prezrieť na našej internetovej stránke www.blumor.de v rubrike EÚ karty z bezpečnostnými údajmi.
ĎALŠIE SPRACOVANIE	cca. 12 hodín, v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu
ODOLNOSŤ PROTI ZNEČISTENIU	veľmi dobrá
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIAM	Rastlinný olej, acetón, alkohol 40°, voda, káva, čaj, atrament: žiadne poškodenie (test po 20 dní schnutia podľa NFT 30053). Vyhnúť sa výrobkom s obsahom čpavku!

* PRÍLOHA: OBRÚSENIE PARKIET BRÚSKOU

- *Realizácia: brúskou na parkety, okrajovou brúskou na okraje a brúsikom na rohy.*
- *Brúška na parkety sa používa v smere svetla alebo – ak je to možné – ešte lepšie v smere drevených vlákien.*
- *Postupovať pravidelnými pohybmi, aby bola celá plocha rovnakým spôsobom ošetrená.*
- *1. postup pri brúsení: Hrubé zrnó (24, 30 alebo 36) na odkrytie parkiet a na brúsenie do hladka.*
- *2. postup pri brúsení: Stredné zrnó (50 alebo 60) na vyrovnanie plochy.*
- *3. postup pri brúsení: Jemné zrnó (100 alebo 120) na finiš povrchu.*
- *Potom opracovať okraje miestností (okrajová brúška a brúsik).*
- *Brúsením jednokotúčovou brúskou, vybavenou brúsnou mriežkou (zrnó 100 alebo 120) sa ukončuje príprava povrchovej plochy, hlavne pri parketoch so zmeniacimi sa smermi: mozaika, rybia kosť, kocka, vrkočový vzor, atď.*
- *Silným vysávačom starostlivo zbaviť prachu plochu, ktorá sa ma olejovať, ako aj soklové lišty, parapetné dosky a radiátory.*

Platné od: 19.02.2008

Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba brať ako nezáväznú odporúčania.

Zakladajú sa na našich doterajších skúsenostiach z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa.

Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydávaním tejto technickej informácie strácajú platnosť všetky predtým vydané poznámkové kartičky, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19
D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/ 8579 404
Fax: 0681/ 8579 405
www.blumor.de



BLANCHON S.A.
28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02