

Blanchon - Sport®

B211 matný – B217 hodvábne matný lesk – B210 tužidlo

VLASTNOSTI

Minimálny zápach



Mimoriadna odolnosť
proti oderu



Odpovedá DIN 18 032,
časť 2, trieda R9:
odolnosť proti sklzu



Veľká odolnosť proti
čiaram z podrážok
topánok



Rýchle schnutie



Matný výzor, žiadna
spätne reflexia

ÚČEL POUŽITIA A POPIS

- SPORT® je dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze.
- SPORT® je zvlášť vhodný na parketové a drevené podlahy v športových halách.
 - Jeho odolnosť proti sklzu (protišmyk) odpovedá DIN 18 032, časť 2 a norme R9.
 - Rovnomerný vzhľad.
 - Jeho mimoriadna odolnosť proti oderu zaručuje dobrú a dlhotrvajúcu ochranu pre športové podlahy.
- SPORT® vzniká zo živíc, ktoré boli vybraté špeciálne na základe ich veľkej odolnosti proti oderu, vrypu a kvôli ich pružnosti.
- Svojimi vynikajúcimi vlastnosťami je SPORT® ideálnym prostriedkom pre parketové podlahy, napr. vo viacúčelových halách, jedálňach, ubytovniach ako aj na schodoch.
- SPORT® zvyrazňuje prirodzenú kresbu dreva a jeho farebný odtieň.
- SPORT® je vhodný pre lakovanie parkiet všetkých druhov [európske a exotické dreviny].
- SPORT® je dostať matný a hodvábne matný [americká optika]
- Predajná jednotka: 3 x 4,5 l zložky A; 3 x 0,5 l zložky B; 2 vrecká z PVC.

PRÍPRAVA PARKETOVEJ PODLAHY

- Na novej alebo starej parketovej podlahe sa musí uskutočniť najprv základné brúsenie [zrno 24-36]. Potom sa urobí ďalšie brúsenie [zrno 50-60]. Následne sa parketová podlaha vytmelí tmelom HOLZKITTLÖSUNG, nakoniec nasleduje jemné brúsenie [zrno 100-120].
- Parketová podlaha musí byť úplne čistá a suchá [vlhkosť môže mať hodnotu max. 10%] a musí byť zbavená stôp po vosku alebo iných nečistotách.
- **DÔLEŽITÉ:** Pri podlahovom kúrení a pri renovácii sa veľmi odporúča základný náter.

Prostriedky proti škodcom

- Aplikovať sa majú len výrobky, ktoré boli testované firmou BLANCHON.

Moridlo na drevo

- Parkety sa dajú moriť moridlom HOLZBEIZE BLANCHON, AQUATEINTE®2K alebo ANTIK-VEREDELER. Keď sa používa moridlo HOLZBEIZE BLANCHON alebo ANTIK-VEREDELER musia sa tieto pred lakovaním prostriedkom SPORT® zafixovať vrstvou základného náteru, obsahujúceho rozpúšťadlo. Keď sa používajú svetle odtiene moridla, treba dbať o zvyraznenie kresby dreva základným náterom [zároveň zmena odtieňa morenia!]. Nanášať len valčekom. Potom nasleduje zapečatenie v 2 vrstvách s jedným

medzibrúsením pred poslednou vrstvou laku.

- 2 -

Základný náter

- Pred lakovaním máte možnosť naniesť základné nátery, napr. PRIM'SEALER alebo PRIM'GOLD.

SPRACOVANIE

Zmes

- Nádobu dobre potriasť (premiešať) pred použitím.
- Zložka A [lak] sa pred nanášaním homogénne zmieša v pomere 9:1 so zložkou B [tužidlo]. Pritom treba tužidlo miešaním postupne pridávať k laku.
- Zmes laku by sa mala spracovať v priebehu 90 minút.
- Nie je potrebné riedenie.
- Upozornenie: SPORT® sa dodáva v špeciálnom, deliteľnom kartóne, hneď použiteľný na miešanie a použitie. K tomu treba priložené vrečko z PVC položiť cez polovice oddeleného kartónu, tak vzniká nádoba na zamiešanie zmesi.

Použitie

- Pri nanášaní nesmie byť teplota miestnosti pri podlahe pod 12°C. Vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 85%. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 10%.
 - SPORT® sa nanáša dosýta v 2 alebo 3 vrstvách DLHOSRSTÝM VALČEKOM [M12].
 - Keď sa pracuje bez základného náteru, je možné nanášať lak taktiež nehrdzavejúcou špachtľou (2x krížový pohyb).
 - Na buk alebo javor treba sa vyhýbať špachtľovaniu náteru [stopy po špachtli kvôli trieslovine dreva].
-
- Pred posledným lakovaním sa odporúča medzibrúsenie.
 - Sušenie medzi dvoma vrstvami by nikdy nemalo trvať dlhšie ako 24 hodín, inak je potrebné medzibrúsenie pred ďalším opracovaním.
 - Keď je teplo, treba brať do úvahy rýchle schnutie, lebo pri vysokých teplotách vzduchu sa môže doba vytvrdzovania pozitívne ovplyvniť.

Blanchon

Sport®

B211 matný – B217 hodvábne matný lesk – B210 tužidlo

Čistenie pracovného náradia

- Takto chránime životné prostredie:
 - Po nanesení treba všetky pracovné nástroje starostlivo v nejakej nádobe s trochu vody opláchnuť a nechať ich dobre uschnúť.
 - Vodu nechajte odpariť.
 - Usadený kal odstrániť do odpadu.
 - Výrobok treba po použití dobre uzavrieť.
 - Prázdny kanister treba náležite zlikvidovať. Ostatky výrobkov

ÚČEL

Špeciálne vhodné pre športové podlahy



Odporúča aj na schody



Použiteľné na základnom nátere:
PRIM'SEALER, PRIM'GOLD®

SUŠENIE, VYTVRDZOVANIE A VYUŽITIE

- Bezprašné: cca. 45 minút za normálnych podmienok.
- Ďalšie spracovanie, zdrsnenie alebo dodatočná vrstva: 4 až 6 hodín za normálnych podmienok.
- Medzi dvoma vrstvami sušenie nesmie prekročiť 24 hodín.
- Opatrne pochôdzny po cca. 24 hodinách za normálnych podmienok.
- Pre optimálne sušenie postarať sa o dostatočný prívod kyslíka. [doširoka otvoriť okno].
- Definitívne vytvrdzovanie: 8 až 10 dní.
- Treba dbať o to, aby sa urobilo niekoľko opatrení v prvých dňoch [napr. nezakrývať parkety fóliou a nevykladať koberec pred uplynutím 10 dní].

SPOTREBA

- Cca. 8-10 m² na liter a vrstvu.

USKLADNENIE

- Po použití starostlivo uzavrieť nádobu.
- Uskladnenie výrobku v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch pri aspoň 5° C izbovej teploty.
- SPORT® zložka A nie je horľavá, zložka B naopak je vznetlivá.
- Chrániť pred mrazom a horúčavou [aj počas prepravy!].

OŠETRENIE

- Podrobné údaje o špeciálne zosúladenom ošetrovacom systéme BLANCHON nájdete v našom samostatnom „Návode na ošetrovanie zapečatených podláh“ [download pod www.blumor.de]

RENOVÁCIA

- Pred každou renováciou starého zapečatenia so SPORT® musí sa drevo úplne obrúsiť [viď odsek PRÍPRAVA PARKETOVEJ PODLAHY].
- Pri renovácii plávajúcej podlahy treba sa bezpodmienečne poradiť s oddelením predaja.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ÚČEL	Zapečatenie parketových športových podláh.
TYP ŽIVICE	Zložka A: Polyuretánové živice na báze vody Zložka B: Polyuretánové živice riediteľné vodou
KLASIFIKÁCIA AFNOR ¹⁾	Zložka A: Skupina 1, trieda 7b2 Zložka B: Skupina 1, trieda 6a
HUSTOTA	1,03 [pri 20° C, podľa NFT 30020]
VISKOZITA	Zložka A: 170 až 220 centipoise podľa druhu lesku [BROOKFIELD] Zložka B: 400 centipoise [BROOKFIELD]
PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE	Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu môžete si u nás vyžiadať alebo si ju prezrieť na našej internetovej stránke www.blumor.de v rubrike EÚ karty z bezpečnostnými údajmi.
ZMES	9 litrov zložka A [lak] 1 liter zložka B [tužidlo]
BRÚSITEĽNOSŤ A PRETIERATEĽNOSŤ	Po 4 až 6 hodinách, v závislosti od teploty miestnosti a vlhkosti vzduchu.
ODERUVZDORNOSŤ (Taber)	Strata hmotnosti: 20 mg, brúsny kameň CS 10, 1000 otáčok, 1 kg.
PEVNOSŤ PROTI NÁRAZU	50 cm [tŕň 400 g. podľa NFT 30039]
ODOLNOSŤ PROTI VRYPU	Kolík 7 H
HODNOTA KLZAVÉHO TRENIA	Odpoveda DIN 18 032 časť.
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIAM	Rastlinný olej, alkohol 40°, voda, káva, čaj, atrament: žiadne poškodenie (test po 20 dní schnutia podľa NFT 30053). Vyhnúť sa výrobkom s obsahom čpavku!

¹⁾ Association française de normalisation – Francúzsky normalizačný úrad

Platné od: 02.02.2009

Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba brať ako nezáväznú odporúčania. Zakladajú sa na našich doterajších skúsenostiach z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa.

Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu z týchto odporúčaní uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú platnosť všetky predtým vydané poznámkové karty, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/8579 404, Fax: 0681/8579 405
www.blumor.de

Blanchon

Pre remeselníkov, ktorým záleží na kvalite

