

Hartwachsöl

B632 (Tvrdý voskový olej)

ÚČEL POUŽITIA A POPIS

- HARTWACHSÖL je ošetrovací a prírodný finiš pre drevo v jednom. Obsahuje rastlinné oleje a vosky prírodného pôvodu.
- Vďaka tejto kombinácii oleja a vosku dáva HARTWACHSÖL parketám pekný vzhľad.
- HARTWACHSÖL impregnuje parkety a chráni povrch pred prachom a vlhkosťou.
- Podlaha by sa mala ošetrovať v závislosti od jej namáhania.
- HARTWACHSÖL je vhodný na každý druh dreva. Pri vzácnejších druhoch dreva je potrebné poradiť sa s predajcom.
- HARTWACHSÖL sa odporúča tiež na impregnáciu a ošetrovanie veľkých plôch.
- Pri aplikácii vzniká len slabý zápach.
- HARTWACHSÖL je dostať vo farebných odtieňoch: bezfarebný, biely, čierny, svetlo-šedý, svetlý dub, zlatožltý dub, francúzsky starý dub, orech, čerešňa, dymený dub.
- Jednotky v predaji: 4 x 1 liter
2 x 5 litrov

PRÍPRAVA PARKETOVEJ PODLAHY

- Na novej alebo starej parketovej podlahe sa najprv musí uskutočniť základné brúsenie [zrno 24-36]. Potom sa urobí ďalšie brúsenie [zrno 50-60]. Následne sa parketová podlaha vytmelí prostriedkom HOLZKITTLÖSUNG (tmeliaci roztok na drevo), nakoniec sa uskutoční jemné brúsenie [zrno 100-120].
- Parketová podlaha musí byť úplne čistá a suchá [vlhkosť smie mať hodnotu max. 10%] a musí byť zbavená stôp po vosku alebo iných nečistotách.

Prostriedky proti škodcom

- Aplikovať sa majú len výrobky, ktoré boli testované firmou BLANCHON.

SPRACOVANIE A POUŽITIE APLIKÁCIA

- Nádobu dobre potriať pred použitím.
- HARTWACHSÖL je pripravený k použitiu, nie je potrebné riedenie.

Aplikácia

- HARTWACHSÖL sa nanáša v neriedenom stave.
- Pri teplote pod 12°C a relatívnej vlhkosti nad 85% by sa parkety nemali olejovať. Nenanášať na drevo s obsahom vlhkosti nad 10%. Používať len v dobre vetraných miestnostiach. Rastliny a akvária sa musia odstrániť z miestností, v ktorých sa výrobok používa.
- Spracovanie sa uskutočňuje dvoma krokmi:
- 1. Kefou, plošným stieračom, stierkou alebo krátko-vlasým valčekom nanášať v rovnomernej kryjúcej vrstve.
- 2. Postupne povrch vyleštiť kotúčovou brúskou [leštiaci vankúšik béžový alebo biely] alebo na menšie plochy používať bavlnenú handru. Toto zaručuje rovnomerné preniknutie oleja a dodáva krásny vzhľad účinkom voskov.
- Podľa nasiakavosti dreva môže byť potrebná ďalšia vrstva.
- Každá vrstva schne cca. 4 až 6 hodín a potrebuje cca. 48 hodín, aby celkom vytvrdla.
- Doba sušenia medzi dvoma vrstvami nesmie prekročiť 18 hodín.
- DÔLEŽITÉ: Na parkety, ošetrované prostriedkom HARTWACHSÖL, sa nemôže naniesť lak.

Čistenie pracovného náradia

- Pracovné náradie sa musí ihneď po použití očistiť prostriedkom FD VERDÜNNER (riedidlo) alebo VERDÜNNER GERUCHSARM (Riedidlo bez zápachu).
- Zbytky sa nesmú vypustiť do odpadovej vody.
- Pozor: Nasiaknuté handry, leštiace vankúšiky a náradie treba ihneď po použití očistiť. Alternatívne sa dajú uschovať aj v plechovej nádobe alebo pod vodou [nebezpečenstvo samovznietenia]. Handry alebo leštiace vankúšiky, nasiaknuté prostriedkom HARTWACHSÖL, treba pred odstránením rozprestreté vysušiť, alebo zamočiť vodou.

SUŠENIE, VYTVRDZOVANIE A POUŽITIE

- Sušenie: cca. 4 pri 20°C za normálnych okolností.
- Ďalšie spracovanie [dodatočná vrstva]: 8 až 12 hodín za normálnych podmienok a podľa naneseného množstva.
- Opatrne pochádzny po cca. 2 až 4 dňoch.
- Pre optimálne vysušenie treba zabezpečiť dostatočný prívod kyslíka [okno otvoriť dokorán]
- Definitívne vytvrdenie: cca. 8 - 10 dní.
- Treba dbať o to, aby sa urobilo niekoľko opatrení v prvých dňoch (napr. nezakryť parkety ochrannou fóliou a nepoložiť koberec pred uplynutím 15 dní).

VLASTNOSTI

Obsahuje rastlinné oleje a vosky prírodného pôvodu



Ideálna impregnácia a krásny vzhľad



Odpudzuje vodu



Naniesť v dvoch vrstvách



Hartwachsöl

SPOTREBA

- Cca. 20 - 25 m² na liter a vrstvu podľa druhu dreva.

USKLADNENIE

- Po použití starostlivo zavrieť nádobu.
- Výrobok je horľavý!
- Uskladnenie výrobku v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch.
- Držať ďaleko od zdroja tepla nebezpečenstvo vznietenia!
- V skladovacích priestoroch, pri použití, alebo pri akomkoľvek kontakte je fajčenie zakázané.
- Výrobok nie je citlivý na mráz.

OŠETRENIE

- Podrobné údaje o špeciálne zosúladenom ošetrovacom systéme BLANCHON nájdete v našom samostatnom „Pokyne na ošetrovanie podláh, ošetrových prostriedkom HARTWACHSÖL“.

RENOVÁCIA

- Podlaha, ktorá bola ošetrená prostriedkom HARTWACHSÖL sa dá zrenovovať tak, že parketový podlahu obrúsíte a potom znovu ošetríte prostriedkom HARTWACHSÖL.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ÚČEL	Impregnácia parkiet a drevených podláh
TYP ŽIVICE	Ľanový olej a vosky prírodného pôvodu
KLASIFIKÁCIA AFNOR ¹⁾	Skupina 1, trieda 2b
HUSTOTA	0,86 [pri 20°C, podľa NFT 30020]
FLUIDITA	cca. 35 sekúnd [podľa CA 4 pri 20°C]
PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE	Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu môžete si u nás vyžiadať alebo si ju prezrieť na našej internetovej stránke www.blumor.de v rubrike EÚ karty z bezpečnostnými údajmi.
ĎALŠIE SPRACOVANIE	Po 8 až 12 hodinách, v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu.
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIAM	Rastlinný olej, acetón, alkohol 40°, voda, káva, čaj, atrament: žiadne poškodenie (test po 20 dní sušenia podľa NFT 30053). Vyhybať sa výrobkom s obsahom čpavku!

¹⁾ Association française de normalisation – Francúzsky normalizačný úrad

Platné od: 02.02.2009

Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba brať ako nezáväznú odporúčania.

Zakladajú sa na našich doterajších skúsenostiach z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa.

Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu z týchto odporúčaní uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú platnosť všetky predtým vydané poznámkové kartičky, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19
D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/ 8579 404
Fax: 0681/ 8579 405
www.blumor.de



BLANCHON S.A.
28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Sites internet : www.blanchon.com - www.lqebianchon.com

Pre remeselníkov, ktorým záleží na kvalite